



FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN DILUYENTE PARA PINTURA AL SILICATO

DESCRIPCIÓN

Producto de tipo mineral basado en silicato potásico formulado especialmente para incrementar la adherencia y la penetración de la Pintura al Silicato.

APLICACIONES

Imprimación selladora para superficies que vayan a ser recubiertas con PINTURA AL SILICATO. También se usa como diluyente para hacer más manejables y fluidas dichas pinturas de acabado al silicato.

COLORES Y TAMAÑOS

Ver carta de colores.

Se presenta en envases de plástico de 4l y 15l

RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C y humedad relativa inferior al 80%.

ALMACENAJE

Aspecto: El producto es líquido y pastoso.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Silicato Potásico
Peso específico	1,050 ± 0,050 gr./ c.c. a 20°C
Viscosidad	40 poises
pH	11-13
Color	Transparente
Contenido en sólidos	10 ± 1% en peso
Tiempo de secado	Al tacto 1 a 2h. Según condiciones climatológicas
Intervalo de repintado	Aprox. 12h.
Rendimiento	8-10 m²/Kg, dependiendo del soporte
Acabado	Mate

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

La superficie a tratar debe estar sin polvo, ni partículas sueltas y limpias de grasas, aceites o restos de pinturas plásticas.

Es conveniente humedecer ligeramente la superficie antes de la aplicación, pero sin encharcamientos.

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C.



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnicol@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

Superficies pintadas: Sobre pinturas de carácter mineral y en buen estado se puede aplicar directamente. En caso de presentar la pintura mineral caleo aplicar una mano de IMPRIMACIÓN AL SILICATO. No es recomendable su aplicación sobre pinturas orgánicas ni esmaltes. En esos casos es necesario eliminar totalmente la pintura ya que el Silicato debe estar en contacto con el soporte para que reaccione y se consolide totalmente.

Modo de aplicación

Se recomienda la aplicación de una primera mano de una preparación compuesta de: IMPRIMACIÓN AL SILICATO, agua y PINTURA AL SILICATO de acabado en proporciones 1:1:1. A continuación, se deben aplicar 2-3 manos de Pintura al silicato, diluyendo, si es necesario, con un máximo de un 10% con nuestra imprimación / diluyente para pintura al silicato.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Este producto es cáustico y necesita la protección de guantes y gafas. No obstante, antes de usarlo recomendamos leer atentamente las instrucciones del envase. Para una correcta gestión de los residuos siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Para más información consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad del producto en nuestra web www.pinturasbreton.com



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnico@pinturasbreton.com