



FICHA TÉCNICA

ORO RUGOSO ELASTÓMERO BLANCO CON ADITIVO FUNGICIDA

DESCRIPCIÓN

Revestimiento impermeable RUGOSO de máxima calidad elaborado con resinas especiales para una perfecta protección y decoración de toda clase de superficies exteriores. Destaca por su alta resistencia, impermeabilidad, adherencia y flexibilidad. A la vez, su textura rugosa lo convierte en un producto idóneo para proteger y disimular las imperfecciones de un paramento liso. Además, la incorporación de aditivos fungicidas y algicidas impiden la aparición de microorganismos que contaminan y afean los paramentos.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la fisuración y a la alcalinidad del soporte.
- Excelente blancura y poder de cubrición.
- Película resistente a la intemperie y a los microorganismos al contener agentes fungicidas y algicidas.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.

APLICACIONES

Debido a su alta elasticidad, es una protección muy aconsejable para fachadas que presenten problemas de filtraciones y humedades. A esta buena flexibilidad se le suma su RUGOSIDAD, por lo que se convierte en un producto apropiado para disimular imperfecciones del soporte con una película elástica. Por tanto, es la pintura idónea para la impermeabilización o rehabilitación de paramentos verticales donde puedan existir grietas o fisuras no dinámicas. Además, la incorporación de aditivos fungicidas y algicidas impiden la aparición de microorganismos que contaminan y afean las fachadas.

COLORES Y TAMAÑOS

Ver carta de colores.

Se presenta en envases de plástico de 15 L.



Pol. Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tfno.: 956409184. Móvil: 647471929

E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	58,35%
Densidad	1,56 Kg/l
Color	Blanco Semimate + colores carta
Rendimiento teórico	2-3 m ² /Kg.
Tiempo de secado	Al tacto 2 a 4h. Total 4 a 8h. Según condiciones climatológicas.
Intervalo de repintado	Aprox. 6-12h.
Acabado	Semimate
Lavabilidad	> 20000 dobles pasadas

MODO DE EMPLEO

Tratamiento del soporte:

Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.

Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

Sobre superficies nuevas: aplicar una primera mano de imprimación de ORO ELASTÓMERO BLANCO, o de cualquier pintura de exterior, diluyendo con un 10-15 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a continuación, una sola mano de acabado de ORO RUGOSO ELASTÓMERO con una dilución entre del 0-10% con agua, en función de la rugosidad deseada.





FICHA TÉCNICA

Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir, si hubiera partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.

Útiles para la aplicación

La aplicación se debe realizar con un rodillo de espuma, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza.

RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C y humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

ALMACENAJE

Aspecto: El producto es pastoso.

Conservado en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol, el producto mantendrá sus propiedades un mínimo de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto no es inflamable, pero si es tóxico para el medio ambiente marino por lo que recomendamos que ayude a proteger el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Además, antes de usarlo deberá leer atentamente las instrucciones del envase. Para una correcta gestión de los residuos siga las disposiciones legales locales. Para más información consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad del producto en nuestra web www.pinturasbreton.com

