



FICHA TÉCNICA

PLÁSTICO PISCINAS AZUL

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica semimate en base agua de alta calidad para proteger y decorar las piscinas de hormigón o cemento, proporcionando un acabado resistente y estético. Además del clásico color celeste también está disponible en cualquier otra tonalidad.

CARACTERÍSTICAS

- Muy buena cubrición, lavabilidad y elasticidad.
- Diseñada para soportar la exposición constante al agua, los rayos UV y los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de las piscinas.
- Gran resistencia a la abrasión, roce o impacto.
- Impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua, por lo que se evitan desconchones y daños en la superficie.
- Incorpora un aditivo antimoho que dificulta la aparición de hongos.
- Producto sin disolvente por lo que está libre de fuertes olores.

APLICACIONES

Producto especialmente indicado para la decoración, protección y mantenimiento de las paredes de piscinas interiores y exteriores. También válido para estanques y depósitos de hormigón para almacenamiento de agua no potable.

COLORES Y TAMAÑOS

Ver carta de colores.

Se presenta en envases de plástico de 4L y 15L.



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnico@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	55 ± 1 %
Densidad	1,30 Kg/l
Color	Blanco y Azul
Rendimiento teórico	6-8 m ² /Kg
Tiempo de secado	Al tacto 1 a 2h. total 3 a 5h. Según condiciones climatológicas
Intervalo de repintado	Aprox. 6-12h.
Acabado	Semimate

MODO DE EMPLEO

Tratamiento del soporte:

Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.

Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

Si el mortero es nuevo se deberá esperar un mínimo de 30 días para el fraguado total. Las superficies pulidas deberán lijarse porque es fundamental que el poro del soporte esté suficientemente abierto para que el anclaje sea perfecto.



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnicol@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

IMPORTANTE:

- *Nunca se debe llenar la piscina hasta transcurridos 10-12 días desde la última mano de pintura para garantizar el fraguado total.*
- *En piscinas nuevas es conveniente lavarlas a fondo con una solución de ácido clorhídrico en agua (al 25%) para eliminar la alcalinidad, lavando posteriormente con agua limpia. Dejar secar antes de pintar.*
- *Siempre se lavará bien las superficies a pintar con agua limpia y detergente para eliminar posible presencia de mohos, grasas, etc. Después aclarar con agua limpia y dejar secar.*

Sobre superficies nuevas: aplicar la primera mano de PLÁSTICO PISCINAS AZUL diluyendo con un 20 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a continuación, dos manos de acabado con una dilución alrededor del 10% con agua.

Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir, si hubiera partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nueva

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura o con disolvente de limpieza.

RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C. Tampoco debería aplicarse con previsión de lluvias en las próximas horas ni con humedad relativa superior al 80%,



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnicol@pinturasbreton.com



FICHA TÉCNICA

ALMACENAJE

Aspecto: El producto es líquido y pastoso.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol, el producto mantendrá sus propiedades un mínimo de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto NO es tóxico, peligroso ni inflamable. No obstante, antes de usarlo recomendamos leer atentamente las instrucciones del envase. Para una correcta gestión de los residuos siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente no tirando los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Para más información consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad del producto en nuestra web www.pinturasbreton.com



Pol.Ind. Pelagatos. C/de la Unión nº 37 - 11130 Chiclana de la Frontera(Cádiz)Tlfno. 956409184. Movil: 647471929

. E-mail: tecnico@pinturasbreton.com